



## SILKCAR - POLIURETANO 2P

Ficha técnica

GALÓN



1/4 DE GALÓN



TIPO DE PINTURA	ASPECTO	SECAMIENTO	REPINTADO	VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO
Automotriz	Brillante	10 a 30 min.	No aplica	24 meses

### DESCRIPCIÓN



Es un sistema de productos de dos componentes hechos con resinas y aditivos especiales que proporcionan una alta durabilidad y resistencia química a solventes, ácidos, álcalis y otros.

### USOS RECOMENDADOS



Recomendado para el reacabado de autobuses, camiones, lanchas, aviones, maquinarias industriales y flotillas en general (vehículos de servicio de alto desempeño).

### COLOR Y PRESENTACIÓN



Transparente (parte A): 3,785 L. Catalizador (parte B): 0,946 L. Producto de apariencia transparente.

### PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Volumen: (28 ± 2) %

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie debe estar limpia y seca. En el caso de las tintas, aplicar el producto sobre superficies fondeadas y lijadas.

### VISCOSIDAD

(18 - 20) CF4  
a 25 °C

### RENDIMIENTO

42 m<sup>2</sup> / Gal

### PRECAUCIONES



Producto tóxico. Manténgase lejos del alcance de los niños. Almacénese con buena ventilación. Altamente inflamable.

### SOLVENTE

Hidrocarburos aromáticos y oxigenados.



**Conoce nuestra línea automotriz**  
¡La calidad que merece tu automóvil!